



FICHE TECHNIQUE
Semelles Cuir Liège
Gamme SAPHIR

DESCRIPTION ET CARACTERISTIQUES

Résultats des tests du laboratoire du Centre Technique du Cuir :

Tests	Norme	Méthode	Résultats
Absorption	EN 12746		105 mg/cm ²
Désorption	EN 12746	% eau après 16 h	80 %
Résistance à l'abrasion	EN 13520	Cycles pour obtenir un trou Epreuve à sec Epreuve en humide	>51 200 6 400
Résistance à la transpiration	EN 12801	Variation dimensionnelle en % Sens longueur Sens largeur	-1 % -2 %