



FICHE TECHNIQUE  
**MATINE GOMME LAQUE Louis XIII**  
Gamme : LOUIS XIII

## DOMAINE D'UTILISATION ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

La **Matine Gomme Laque Louis XIII** avive le veinage et donne un beau brillant satiné aux meubles en bois fruitier (merisier, noyer) ou aux bois au veinage lisse et serré (acajou, hêtre).

## MODE D'EMPLOI

Préparer le bois au **Fond Dur Isolant Louis XIII**.

Puis appliquer 2 couches de **Matine Gomme Laque Louis XIII** à 30 minutes d'intervalle à la **Mèche de Coton Louis XIII**.

Si nécessaire, après les couches et après séchage, adoucir à la **Laine d'Acier Louis XIII n° 0000**.

Finition à l'**Encaustique Pate A l'Ancienne Louis XIII** ou à la **Cire Pate A l'Anglaise Louis XIII**.

Dilution et nettoyage matériel à l'**Alcool Fin A Vernir Louis XIII**.

Séchage entre les couches : 30 minutes

Séchage complet : 24 heures

Pouvoir Couvrant : environ 15 m<sup>2</sup> par couche

## CONSEILS

Température maximale d'utilisation : 20°C.

2 couches de **Matine Gomme Laque Louis XIII** permettent également de protéger les bois cirés des petits accidents et évitent les problèmes de traces de cires sur les vêtements. La finition reste très belle, la teinte est rehaussée.